



# AMAL

Koprska 72 A, SI-1000 Ljubljana  
tel.: 00386 (0)1 200 77 40  
faks: 00386 (0)1 200 77 41  
www.amal.si, amal.si@siol.net

## 3010/3020

### AKRILNI BREZBARVNI LAK ZA PARKET IN LES

**LASTNOSTI:** Brezbarvni lak na akrilni bazi je okolju prijazen – neškodljiv. Redči se z vodo, prepušča vodno paro (diha) in je odporen na vodo. Uporaba je enostavna. Lak ima veliko odpornost na drgnjenje in razenje. Po daljšem času ne porumeni, ker je odporen proti UV sevanju. Po premazu z lakom, les obdrži svojo osnovno barvo.

**PODROČJA UPORABE:** Brezbarvni vodni parket lak za lakiranje vseh vrst parketa in drugih talnih in stenskih oblog, lesenih površin in pohištva. Zunaj se lahko uporabi kot dodatna zaščita že barvanih lesenih površin. Uporablja se tudi za »sarvetno tehniko« za hobi program ...

**TEHNIČNI PODATKI:**

Gostota:	1,05 g/ml
Viskoznost po DIN53211:	približno 80-90 s v 4 mm čaši
Stopnja sijaja:	3010 – sijajni 3020 – svileno sijajni
Poraba:	Približno 80 do 100 ml/m <sup>2</sup>
Prašno suh.	po približno 45 minutah
popolnoma suh:	po približno 24 urah
Sposoben za ponovno lakiranje	Po cca 3 urah

**NAVODILO ZA UPORABO** Upoštevati moramo splošna navodila za pripravo podlage. Na lesu ne sme biti prahu, masti, olj in drugih nečistoč. Pri dvomljivih podlagah priporočamo predhodni preizkus. Največja dovoljena vlažnost pri lesu iglavcev je 15%, pri lesu listavcev ali eksotov 12%. Pri lakiranju eksotičnega lesa, ki vsebuje veliko smole, moramo smolo najprej odstraniti z nitro razredčilom. Pri novem lesu ali pri delu v vlažnih prostorih je priporočljivo podlago impregnirati s akrilno impregnacijo za les.

**UPORABA:** Vodni lak AMAL 3010/3020 je pripravljen za takojšno uporabo. Pred začetkom dela ga moramo dobro premešati. Temperatura pri kateri lakiramo, ne sme biti nižja od +5°C.

**LAKIRANJE:**

**PRI OPTIMALNI VLAŽNOST ZRAKA**

- priporočljivo je, da parket najprej impregniramo s temeljnim premazom
- nato nanesemo 2 do 3 tanke premaze laka AMAL 3010/3020, do zelene stopnje sijaja. Zaporedne premaze nanašamo v razmaku 3 ur, da se doseže optimalno medsebojno vezanje.
- Osnovni premaz se lahko redči z vodo največ do 20%.
- Pokrivni nanos se lahko razredči z vodo po potrebi.
- Po daljšem časovnem razmaku, priporočamo pred lakiranjem rahlo brušenje u brusnim papirjem 320-400

**SANACIJA STARIH LAKIRANIH POVRŠIN**

- Pri sanaciji starih lakiranih površin, pa je potrebno temeljito brušenje ali luženje
- nato nanesemo 1 do 3 tanke premaze laka AMAL 3010/3020, do zelene stopnje sijaja. Zaporedne premaze nanašamo v razmaku 3 ur, da se doseže optimalno medsebojno vezanje.
- Osnovni premaz se lahko se redči z vodo največ do 20%.
- Pokrivni nanos se lahko razredči z vodo po potrebi.

**PAKIRANJE:** 0,75 L, 2,5 L

**ČIŠČENJE IN SKLADIŠČENJE** Orodje takoj po uporabi očistimo z vodo. Na hladnem, zaščiteno pred zmrzaljo. Odprto embalažo vedno dobro zapremo. Na hladnem in v dobro zaprti embalaži je rok uporabe neomejen. Temperatura skladiščenja ne sme pasti pod +5°C

**OPOMBE** Priporočila za uporabo, ki jih dajemo v pomoč kupcem oz. izvajalcem so sestavljena na osnovi izkušenj, ustrezno sedanjim spoznanjem. So neobvezna in ne dajejo nikakršnega pogodbenega razmerja in obveznosti iz kupne pogodbe. Priporočamo, da prilagodite mešanje in količino materiala vsakokratnim razmeram in se v danem slučaju prepričate o primernosti z vzorčnim nanašanjem.